

KM SEALER GE50

KM SEALER 2GE52

GUARNIZIONE IN LANA DI ROCCIA
RESISTENTE AL FUOCO



DESCRIZIONE

La guarnizione **KM SEALER GE50** è a base di fibre di roccia basaltica, e nella versione **KM SEALER 2GE52** è rivestita su un lato con una striscia di materiale termo espandibile a base grafitica **KM-FF107**.

FORMATO

Guarnizione di dimensioni 1000x100 mm, spessore 50/52 mm.

CAMPI D'IMPIEGO

La guarnizione **KM SEALER GE/2GE** viene utilizzata per la sigillatura dello spazio vuoto tra elemento ed elemento strutturale (giunti edili).

MODALITA' D'USO

Inserire la guarnizione **KM SEALER GE/2GE**, comprimendola all'interno del giunto edile da sigillare. La sigillatura va eseguita da un solo lato della parete/ intradosso solaio fino ad uno spazio del giunto di 150 mm e su due lati fino a 250 mm.

CERTIFICAZIONI

- Secondo la Norma Europea UNI-EN 1366-4 (EI180/240)

DATI TECNICI**GUARNIZIONE GE50**

Colore:	giallo paglierino
Peso specifico:	100 kg/mc
Calore specifico:	1030 J/kg*K
Punto di infiammabilità:	non infiammabile.
Temperatura di fusione:	>1200°C

GUARNIZIONE TERMOESPANDIBILE KM-FF107

Colore:	grigio scuro
Peso specifico:	600 kg/mc
Temperatura di reazione:	250°C
Espansione libera:	a 400°C in 15 min.

IMPREGNANTE KM-FLEXFIN (VERSIONE H)

Materiale:	polimero base acquosa
Colore:	grigio
Temp. di applicazione:	-5°C÷+40°C
Temperatura di esercizio:	150°C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Stoccaggio:	in ambiente chiuso non esposto all'acqua e all'umidità.
Trasporto:	nessuna restrizione via terra, nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR. (non a diretto contatto di prodotti commestibili).
Misure precauzionali:	Non richiede alcuna misura precauzionale sia per l'utilizzo sia per la manipolazione.
Effetti acuti all'esposizione:	nessuno.
Classificazione / etichettatura:	il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare.
Frasi di rischio:	nessuna.
Consigli di prudenza:	nessuno.